



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **03274272 A**(43) Date of publication of application: **05.12.91**

(51) Int. Cl.

C23C 16/30
C23C 16/34
G02B 6/12

(21) Application number: **02076029**(22) Date of filing: **26.03.90**(71) Applicant: **MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD**

(72) Inventor: **UCHIDA SHINJI**
NISHIWAKI SEIJI
ASADA JUNICHI

(54) **OPTICAL THIN FILM, ITS PRODUCTION AND OPTICAL WAVEGUIDE**

(57) Abstract

PURPOSE: To produce an optical thin film of SiN or SiON having a small transmission loss by specifying the ratio of the vol. flow rate of NH_3 to that of SiH_4 when a film is formed by plasma CVD method with reactive gas consisting of SiH_4 , NH_3 , N_2O and N_2 .

CONSTITUTION: When a film is formed by plasma CVD method with SiH_4 , NH_3 , N_2O and N_2 as reactive gases,

the ratio of the vol. flow rate of NH_3 to that of SiH_4 is regulated to ≤ 2.5 to form an SiN or SiON film satisfying relation represented by an inequality $\lambda \leq 107 \times n + 14$ (where λ is wavelength (nm) at an absorption edge at which absorbance per $1\mu\text{m}$ film thickness becomes 1 and (n) is refractive index). This film is an optical thin film having a remarkably reduced transmission loss and an optical waveguide having about $\leq 1\text{dB/cm}$ transmission loss can stably be obtd. by using the optical thin film.

COPYRIGHT (C)1991,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平3-274272

⑬ Int. Cl.⁵

C 23 C 16/30

16/34

G 02 B 6/12

識別記号

庁内整理番号

8722-4K

8722-4K

M

7036-2K

⑭ 公開 平成3年(1991)12月5日

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

⑮ 発明の名称 光学薄膜とその製造方法および光導波路

⑯ 特 願 平2-76029

⑰ 出 願 平2(1990)3月26日

⑱ 発 明 者	内 田	真 司	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器産業株式会社内
⑱ 発 明 者	西 脇	青 児	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器産業株式会社内
⑱ 発 明 者	麻 田	潤 一	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器産業株式会社内
⑲ 出 願 人	松下電器産業株式会社			大阪府門真市大字門真1006番地
⑳ 代 理 人	弁理士 栗野 重孝			外1名

明 細 書

1. 発明の名称

光学薄膜とその製造方法および光導波路

2. 特許請求の範囲

(1) 膜厚 $1\mu\text{m}$ あたりの吸光度が1となる吸収端波長 λ (単位 nm) が、屈折率 n に対し

$$\lambda \leq 107 \times n + 14$$

の関係式を満たす、シリコンナイトライド膜もしくはシリコンオキシナイトライド膜で形成されたことを特徴とする光学薄膜

(2) シリコンナイトライド膜もしくはシリコンオキシナイトライド膜を、プラズマCVD法により、反応ガスに SiH_4 、 NH_3 、 N_2O 、 N_2 を用いると共に NH_3 と SiH_4 の体積流量比 (NH_3/SiH_4) を2.5以上として成膜することを特徴とする請求項1記載の光学薄膜の製造方法

(3) 請求項1記載の光学薄膜により形成された光導波路。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、光学薄膜及びその製造方法並びにそれを用いた光導波路に関し、特に光通信デバイス、薄膜光ヘッド等の光学デバイス等に用いて有用なものである。

従来の技術

例えば、従来よりシリコンナイトライド膜 (SiN膜) もしくはシリコンオキシナイトライド膜 (SiON膜) は、耐湿性、耐アルカリ性、機械的強度が優れる等の理由で主に半導体のパッシベーション膜として用いられ、また、近年これらの薄膜を導波路等の光学薄膜として用いる研究がなされている。

発明が解決しようとする課題

しかしながら、従来における薄膜の導波特性は一般に、伝搬損失が 5dB/cm ～ 数十 dB/cm であり良好な伝送効率が得られていなかった。

光通信デバイス、薄膜光ヘッド等に代表される光学デバイスにおいては、伝搬損失が 1dB/cm 以下の良好な光導波路が要望されており、本発明はかかる点に鑑み、伝搬損失の小さい光学薄膜、光導

BEST AVAILABLE COPY

波路を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

シリコンナイトライド膜もしくはシリコンオキシナイトライド膜について、その屈折率を n としたときに、その吸収端波長 λ (単位nm)が

$$\lambda \leq 107 \times n + 14$$

の関係式を満たす光学薄膜を光導波路として用いる。

また、この光学薄膜の製造方法として、反応ガスに、 SiH_4 、 NH_3 、 N_2O 、 N_2 を用い、かつ NH_3 と SiH_4 の体積流量比 (NH_3/SiH_4) を2.5以上としてプラズマCVD法を用いる。

作用

上記の関係式または成膜条件を満たすことにより、伝搬損失を著しく低減化した光学薄膜、光導波路が安定して実現できるものである。

実施例

以下に、本発明の実施例につき説明を行なう。

プラズマCVD法により、基板温度300℃、圧力0.5 torr、RF周波数400 Hzの条件下で

反応ガスとして SiH_4 、 NH_3 、 N_2 を用い基板上にシリコンナイトライド膜 (Si_3N_4 膜) の光学薄膜を形成して光導波路とした。なお、膜厚は約1 μm とした。

N_2 の流量を1000 SCCMとして、 SiH_4 、 NH_3 の流量を変化させて、種々のシリコンナイトライド膜を作成し、流量比 (NH_3/SiH_4) と吸収端波長と伝搬損失との関係を求めた結果を第1表に示す。ここで、伝搬損失はプリズムカブラー法で光導波路内にHe-Neレーザー光 (波長: 632.8 nm) を導波させ、その散乱光強度の減衰度合から評価した。

なお、表1を含めて、以後、流量比と言う場合には NH_3/SiH_4 の値を言うこととする。

第1表より、流量比、吸収端波長、伝搬損失には著しい相関性があり、流量比が増大する程吸収端波長は短波長となり、また伝搬損失が小さくなることがわかる。とくに、流量比が2.5以上で吸収端波長が216 nm以下のものは、伝搬損失が1 dB/cm以下となり極めて良好な光学特性が実現で

ることがわかる。なお、このときの薄膜の屈折率 n は1.89である。

第 1 表

流量比 (上段) 伝搬損失 (下段)	吸収端波長
0.5 10.0 dB/cm	255 nm
1.0 5.0 dB/cm	246 nm
2.5 1.0 dB/cm	216 nm
5.0 0.5 dB/cm	214 nm

次に、シリコンオキシナイトライド膜 (SiO_2

N膜) の光学薄膜の場合につき説明する。

前述の SiH_4 、 NH_3 、 N_2 の反応ガスに加えて N_2O を用いることで、屈折率が1.6~1.8のシリコンオキシナイトライド膜の光学薄膜を形成して光導波路とした。なお、膜厚は1 μm とした。

基板温度300℃、圧力0.5 torr、RF周波数400 Hz、 N_2 =1000 SCCM、 N_2O =75 SCCMの条件下で、各反応ガスの流量を変化させ、流量比 (NH_3/SiH_4) と吸収端波長と伝搬損失との関係を求めた結果を第2表に示す。

第2表より、シリコンオキシナイトライド膜の光学薄膜においても、シリコンナイトライド膜の光学薄膜の場合と同様に、流量比が増大するとともに吸収端波長は短波長となり、伝搬損失は小さくなっていることがわかる。

とくに、流量比が2.5以上で吸収端波長197 nmのものは伝搬損失1 dB/cm以下の良好な光学特性を実現できている。なお、伝搬損失1 dB/cmのときの光導波路の屈折率は1.75である。

(以下、余白)

第 2 表

流量比 (上段) 伝搬損失 (下段)	吸収端波長
0.5 5.0 dB/cm	236 nm
1.5 2.0 dB/cm	220 nm
2.5 0.5 dB/cm	197 nm

薄膜の屈折率は、主に N_2O の流量に依存し、その流量が大きい程屈折率は小さくなっている。

第1図は、 N_2O の流量を変化させ、種々の屈折率の光導波路を作成し、流量比(NH_3/SiH_4)をパラメータにして屈折率と吸収端波長と伝搬損失との関係を求めた結果である。第1図において

イトライド膜の光学薄膜の屈折率と吸収端波長の関係について良くあてはまるものである。

更に、基板温度を常温 $\sim 300^\circ\text{C}$ 、圧力を $0.3\text{ torr}\sim 0.9\text{ torr}$ 、RF周波数 13.56 MHz の成膜条件下、上記実施例で用いた以外のプラズマCVD装置やECRプラズマCVD法、光CVD法等で形成したシリコンナイトライド膜およびシリコンオキシナイトライド膜の光学薄膜について同様の実験を行なった結果、屈折率と吸収端波長が式(1)をほぼ満たすものはすべて、伝搬損失が小さく、良好な光学特性を実現できた。

なお、ECRプラズマCVD法、光CVD法でも、吸収端波長は流量比(NH_3/SiH_4)に依存し、流量比を2.5以上にすることで式(1)をほぼ満たす光導波路が形成できた。

また、ここではHe-Neレーザー(波長: 632.8 nm)について述べたが、波長が 780 nm 、 830 nm 等の光源を用いても、式(1)をほぼ満たす光導波路はすべて良好な光学特性が得られた。

は、 N_2O の流量を変化させるにあたり、その流量が零の場合すなわちシリコンナイトライド膜形成の場合も含めて示している。

縦軸が屈折率を示し、横軸が吸収端波長を示す。屈折率を固定して考えると、吸収端波長が短波長のものほど伝搬損失は小さく、長波長になるにつれ大きくなっていることがわかる。この傾向は、屈折率が $1.6\sim 1.9$ の範囲のすべてにおいて成立している。

伝搬損失 1.0 dB/cm を実現する屈折率と吸収端波長の関係は第1図において塗りつぶした黒丸で示されており、屈折率が小さい程吸収端波長は短くなる。

そして、この伝搬損失 1.0 dB/cm 以下を実現する吸収端波長 λ と屈折率 n との間には、第1図において破線で示す通り

$$\lambda = 107 \times n + 14 \quad \dots (1)$$

なる関係が成立している。

この関係式は、前述の伝搬損失が 1 dB/cm 以下のシリコンナイトライド膜およびシリコンオキシナ

なお、本発明の光導波路は、基板上に例えば円形あるいは矩形状等の線に広がりをもって形成された膜状のものであっても、あるいは例えば所定幅、所定膜厚で所定の経路に沿って形成されたものであっても良いことは勿論である。

発明の効果


以上説明したように、本発明によれば、従来にない優れた光学的特性の光学薄膜、光導波路を安定して得ることができ、その効果は大なるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例における光導波路の伝搬損失特性図である。

代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほか1名

第 1 図



BEST AVAILABLE COPY